

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikalastic®-841 ST

MEMBRANA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPEÑO A BASE DE POLIUREA PURA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikalastic®-841 ST es una membrana elástica de poliurea pura, bicomponente, 100% sólidos, de muy rápido curado y muy buena resistencia química.

Sikalastic®-841 ST sólo puede aplicarse con equipo especial de proyección a alta presión.

USOS

Sikalastic®-841 ST puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

Membrana líquida de altas prestaciones para impermeabilización y protección anticorrosión, sobre concreto y otros sustratos en aplicaciones en interior y exterior. Usos habituales:

- Revestimiento protector en concreto, acero y otros materiales en ambientes agresivos
- Impermeabilización de tanques y depósitos
- Revestimiento en puentes o muelles
- Impermeabilización de cubiertas
- Impermeabilización de corredores y balcones
- Pisos y estacionamientos vehiculares
- Instalaciones industriales y de producción
- Depósitos de contención de agua sobre el terreno
- Plantas de producción de energía
- Plantas de tratamiento o desalinizadoras
- Revestimiento y protección de cajas de transporte de carga

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Rápido curado y rápida puesta en servicio después de su aplicación.
- Forma una membrana monolítica y sin juntas.
- 100% sólidos (cero VOC).
- Apto para aplicación a temperaturas de -15 °C a 70 °C
- Apto para temperaturas de servicio entre -30 °C y 100 °C, en seco.
- Excelente flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.
- Buena resistencia a impacto, desgarre, abrasión.
- Poco amarillamiento ante exposición a rayos UV.
- Excelentes propiedades de puenteo de grietas y buena resistencia química.
- Brinda excelente protección anticorrosión.
- Certificación NSF/ANSI para uso en contacto con agua potable.

INFORMACION AMBIENTAL

Sikalastic®-841 ST cumple de conformidad con los requerimientos LEED EQ Credit 4.2, Materiales de bajas emisiones: Pinturas y Recubrimientos Método SCAQMD 304-91: Contenido de VOC < 100 g/L

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Poliurea Pura
Presentación	Componente A: Tambor de 212 kg (189 litros) Componente B: Tambor de 191 kg (189 litros)
Conservación	Dieciocho (18) meses a partir de su fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Sikalastic®-841 ST debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 5 °C y 30 °C.
Densidad	Componente A @23° C: 1.12 kg/l Componente B @23° C: 1.01 kg/l
Viscosidad	Componente A: ~ 720 a 800 cps @ 23 °C Componente B: ~ 315 a 385 cps @ 23 °C

INFORMACION TECNICA

Dureza Shore D	~45 – 50	(ASTM D 2240)
Resistencia a la Abrasión	Resultado < 15 mg de pérdida	Prueba Taber; rueda CS 17 / 1 kg / 1000 revoluciones) (ASTM D 4060)
Resistencia a Tracción	> 15 N/mm ² (150 kg/cm ²)	(ASTM D 412)
Elongación a Rotura	~375 % a 425 %	(ASTM D 412)
Capacidad de Punteo de Fisura	Pasa @ -25 °C	(ASTM C 836, 25 ciclos)
Resistencia Química	Sikalastic®-841 ST es resistente a muchos productos químicos. Por favor, pregunte por la tabla detallada de resistencias químicas.	
Resistencia Térmica	Se desempeña adecuadamente a temperaturas constantes entre los -20 °C y 100°C, en condiciones secas. Nota: Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.	
Permeabilidad al Vapor de Agua	~0.00036 perm-in	(ASTM E96)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla	Componente A : B = 1:1 (en volumen)															
Consumo	▪ Para superficie de concreto: <table><thead><tr><th>Producto</th><th>Consumo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primario: 1-2 x Sikafloor® 156</td><td>0.3 a 0.5 kg/m²/capa</td></tr><tr><td>Riego ligero de arena de cuarzo (0.3 a 0.8 mm) sin finos</td><td>1.0 a 1.5 kg/m²</td></tr><tr><td>1 x Sikalastic®-841 ST</td><td>~ 1.08 kg/m²/mm</td></tr></tbody></table> ▪ Para superficie de acero al carbón: <table><thead><tr><th>Producto</th><th>Consumo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primario: 2 x Sikalastic® Metal Primer</td><td>0.15 L/m²/capa</td></tr><tr><td>1 x Sikalastic®-841 ST</td><td>~ 1.08 kg/m²/mm</td></tr></tbody></table> <p>Estos consumos son teóricos y no consideran material adicional debido a la porosidad y rugosidad del sustrato, irregularidades, desperdicios, etc.</p>		Producto	Consumo	Primario: 1-2 x Sikafloor® 156	0.3 a 0.5 kg/m ² /capa	Riego ligero de arena de cuarzo (0.3 a 0.8 mm) sin finos	1.0 a 1.5 kg/m ²	1 x Sikalastic®-841 ST	~ 1.08 kg/m ² /mm	Producto	Consumo	Primario: 2 x Sikalastic® Metal Primer	0.15 L/m ² /capa	1 x Sikalastic®-841 ST	~ 1.08 kg/m ² /mm
Producto	Consumo															
Primario: 1-2 x Sikafloor® 156	0.3 a 0.5 kg/m ² /capa															
Riego ligero de arena de cuarzo (0.3 a 0.8 mm) sin finos	1.0 a 1.5 kg/m ²															
1 x Sikalastic®-841 ST	~ 1.08 kg/m ² /mm															
Producto	Consumo															
Primario: 2 x Sikalastic® Metal Primer	0.15 L/m ² /capa															
1 x Sikalastic®-841 ST	~ 1.08 kg/m ² /mm															
Temperatura Ambiente	-15 °C mín. / +70 °C máx.															

Humedad Relativa del Aire	~85% HR máx.																															
Punto de Rocío	¡Tenga cuidado con la condensación! El sustrato y el producto deben estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de delaminación de la membrana debido a la condensación.																															
Humedad del Soporte	≤ 4% en contenido de humedad. –Método de ensayo: Medidor Sika® -Tramex, método CM o método de secado con horno. –No debe tener humedad por ascensión capilar según la norma ASTM (lámina de polietileno).																															
Tiempo de Curado	~ 24 horas																															
Tiempo de Espera / Repintabilidad	<p>Antes de aplicar Sikalastic®-841 ST sobre Sikafloor®-156 (con riego de arena) esperar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura del Sustrato</th> <th>Mínimo</th> <th>Máximo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ 10 °C</td> <td>24 horas</td> <td>48 horas ^(1,2)</td> </tr> <tr> <td>+ 20 °C</td> <td>20 horas</td> <td>48 horas ^(1,2)</td> </tr> <tr> <td>+ 30 °C</td> <td>16 horas</td> <td>24 horas ^(1,2)</td> </tr> <tr> <td>+ 40 °C</td> <td>14 horas</td> <td>24 horas ^(1,2)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Antes de aplicar Sikalastic®-841 ST sobre Sikalastic®-841 ST esperar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura del Sustrato</th> <th>Mínimo</th> <th>Máximo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ 10 °C</td> <td>10 segundos</td> <td>6 horas ²⁾</td> </tr> <tr> <td>+ 20 °C</td> <td>10 segundos</td> <td>5 horas ²⁾</td> </tr> <tr> <td>+ 30 °C</td> <td>10 segundos</td> <td>4 horas ²⁾</td> </tr> <tr> <td>+ 40 °C</td> <td>10 segundos</td> <td>3 horas ²⁾</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹⁾ Asumiendo que se ha eliminado cualquier resto de polvo u otro contaminante de la superficie. ²⁾ Si se supera el tiempo máximo, se deberá lijar manualmente toda la superficie usando una lija mediana de grano 200 a 300. Limpiar a continuación la superficie con solvente base NMP (N Metil 2-Pirrolidona) y aplicar inmediatamente después el producto. Para mayor información consulte al Departamento Técnico de Sika. Los tiempos son aproximados y pueden ser afectados principalmente por cambios en la temperatura y humedad relativa del ambiente.</p>		Temperatura del Sustrato	Mínimo	Máximo	+ 10 °C	24 horas	48 horas ^(1,2)	+ 20 °C	20 horas	48 horas ^(1,2)	+ 30 °C	16 horas	24 horas ^(1,2)	+ 40 °C	14 horas	24 horas ^(1,2)	Temperatura del Sustrato	Mínimo	Máximo	+ 10 °C	10 segundos	6 horas ²⁾	+ 20 °C	10 segundos	5 horas ²⁾	+ 30 °C	10 segundos	4 horas ²⁾	+ 40 °C	10 segundos	3 horas ²⁾
Temperatura del Sustrato	Mínimo	Máximo																														
+ 10 °C	24 horas	48 horas ^(1,2)																														
+ 20 °C	20 horas	48 horas ^(1,2)																														
+ 30 °C	16 horas	24 horas ^(1,2)																														
+ 40 °C	14 horas	24 horas ^(1,2)																														
Temperatura del Sustrato	Mínimo	Máximo																														
+ 10 °C	10 segundos	6 horas ²⁾																														
+ 20 °C	10 segundos	5 horas ²⁾																														
+ 30 °C	10 segundos	4 horas ²⁾																														
+ 40 °C	10 segundos	3 horas ²⁾																														

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE

- El sustrato de concreto debe ser firme, con suficiente resistencia a compresión (mínimo 250 kg/cm²) y con resistencia mínima al arrancamiento por adherencia de 15 kg/cm².
- El sustrato debe estar limpio, seco y libre de contaminantes como polvo, aceite, grasa, pinturas y otros tratamientos superficiales. En caso de duda, realizar una prueba primero.

PREPARACION DEL SOPORTE

- El sustrato de concreto se debe preparar con chorro abrasivo de arena o desbaste para eliminar la lechada superficial y conseguir una superficie con textura de poro abierto.
- Se debe eliminar el concreto débil y reparar los defectos de la superficie como hormigueros u oquedades.
- Realizar la reparación del sustrato, resanando huecos y nivelando la superficie mediante los productos apropiados de la línea Sikafloor®, Sika Monotop® o Sikadur®, hasta conseguir una superficie plana.
- La superficie de concreto o el revestimiento de nivelación deberá ser imprimada o nivelada para lograr tener una superficie pareja, libre de poros y sin huecos.
- Las crestas irregulares puntuales se deberán eliminar mediante desbaste.
- Todo el polvo y el material suelto se deberán eliminar de la superficie antes de la aplicación del producto preferentemente con cepillo y/o aspiradora.
- **Superficies de Acero:** deben prepararse por limpieza a chorro de arena al grado Sa 2 ½ (ISO 8501-1) ó SSPC-SP 10. Deben retirarse todas las rebabas de soldadura y deben limpiarse los cordones de soldadura de acuerdo con la norma EN-14879-1. Debe alcanzarse un perfil de rugosidad promedio Rz > 50µm, el sustrato debe estar libre de contaminantes que impidan la adherencia, preferentemente deberá limpiarse con agua a alta presión previo a la limpieza con chorro de arena.

MEZCLADO

Comp. A : Comp. B = 1 : 1 (en volumen).

- Dosificar y mezclar con equipo adecuado de proyección en caliente de dos componentes. Ambos componentes se deben calentar a +70 °C. Se debe comprobar el mezclado y dosificación a intervalos regulares durante la aplicación.
- El **Sikalastic®-841 ST** no se debe diluir bajo ninguna circunstancia. Mezclar vigorosamente el Componente B hasta conseguir una mezcla y color homogéneo antes de incorporarlo al equipo de aplicación.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipo de aplicación con **Sika® Diluyente 800-U** inmediatamente después del uso. El material curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

LIMITACIONES

Este producto sólo debe ser aplicado por profesionales experimentados.

- Debe aplicarse sólo con equipo de aspersión de dos componentes de aplicación en caliente a alta presión.
- La temperatura mínima del sustrato durante la aplicación y el curado del producto debe ser de -10 °C.
- Se recomienda controlar el espesor de capa durante la aplicación usando un calibrador de espesores.
- Un riego ligero de arena permitirá alcanzar valores de adherencia mayores y extenderá el tiempo de espera máximo del primario, previo a recibir el **Sikalastic®-841 ST**.
- **Sikalastic®-841 ST** es resistente a UV, pero podría presentar inestabilidad en el color y apariencia estética bajo exposición prolongada a UV, sin embargo, sus prestaciones y características técnicas no se verán afectadas. En caso de exposición, recubrir con un producto adecuado y compatible.

Nota: Siempre aplique primero un área de prueba.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: dom.sika.com.

Sika República Dominicana

Calle D No 5. Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo
República Dominicana
Tel: 809 530 7171
sika_dominicana@sika.com.do
dom.sika.com

Hoja De Datos Del Producto

Sikalastic®-841 ST
Junio 2020, Versión 01.01
020706201000000037

Sikalastic-841ST-es-DO-(06-2020)-1-1.pdf

