


Sikafloor®-261

Piso Epóxico Multifuncional

- ▲ Buena Resistencia química y mecánica
- ▲ Fácil y rápida aplicación
- ▲ Buena adherencia al sustrato
- ▲ Libre de solventes
- ▲ Versátil



Innovation & since
Consistency 1910

Sikafloor®-261 Piso Epóxico Multifuncional




Con los sistemas Sikafloor®-261 se requiere únicamente de un ligante epóxico más un imprimante, un espesante y arena de cuarzo especialmente gradada y tratada para cubrir hasta el 70% de todas las necesidades:

Acabado Liso

Sikafloor®-261 Mortero Autonivelante



Sikafloor®-261 Recubrimiento de Alto Espesor



Sikafloor®-261 Sello Antiácido para Juntas




Acabado Antideslizante

Sikafloor®-261 Mortero Antideslizante



Sikafloor®-81 EpoCem con riego de arena Sikadur®-510 con Sello Sikafloor®-261 (antideslizante)



Sikafloor®-261 Recubrimiento Texturizado



¡Diferentes ambientes de trabajo requieren diferentes soluciones!

¡Normalmente esto significa diferentes tipos de pisos!



Sikafloor®-261 Piso Epóxico Multifuncional

Pisos Antideslizantes para Áreas de Procesos Húmedos

Para zonas permanentemente húmedas o con presencia de grasas o aceites en: Industrias de bebidas y alimentos, industrias farmacéuticas, industrias lácteas.



Pisos Autonivelantes para Áreas de Procesos Secos y Recintos Asépticos

Piso industrial para zonas con tráfico normal a medio y altas exigencias de asepsia en: áreas de proceso seco, zonas de almacenamiento y logística en industria farmacéutica, de alimentos, de textiles, en hospitales, laboratorios y salas de exhibición, etc.




Requerimientos

Diseño

Sistema Sika / Desempeño


Estándar Medio

- ▲Media a alta Resistencia al desgaste
- ▲Buena Resistencia química
- ▲Media Resistencia térmica
- ▲Seguridad
- ▲Superficie decorativa y rugosa
- ▲Confortable y de fácil mantenimiento




Estándar Alto

- ▲Alta Resistencia al desgaste
- ▲Buena Resistencia química
- ▲Media Resistencia térmica
- ▲Seguridad
- ▲Decorativo y texturizado
- ▲Confortable y de fácil mantenimiento



Estándar Alto

- ▲Alta Resistencia mecánica
- ▲Buena Resistencia química
- ▲Media Resistencia térmica
- ▲Seguridad
- ▲Decorativo y texturizado
- ▲Confortable y de fácil mantenimiento



Sikafloor®-156, imprimante epóxico, libre de solventes con riego superficial de arena de cuarzo **Sikadur®-501**, sellado con **Sikafloor®-261**, resina epóxica libre de solventes, en colores.

Espesor de capa: 1-2 mm.



Sikafloor®-261, resina epóxica en colores, libre de solventes, como mortero autonivelante esparcido con arena de cuarzo **Sikadur®-501**, sellado con **Sikafloor®-261**

Espesor de capa: 2-4 mm.



Sikafloor®-261, resina epóxica en colores, libre de solventes, como mortero seco de alta resistencia con riego superficial de arena de cuarzo **Sikadur®-510**, sellado con **Sikafloor®-261**

Espesor de capa: 3-6 mm.




Requerimientos

Diseño

Sistema Sika / Desempeño

Estándar Económico

- ▲Media Resistencia al desgaste
- ▲Resistencia química media
- ▲Decorativo
- ▲Fácil limpieza y reparación




2 capas de **Sikafloor®-261**, resina epóxica en colores, libre de solventes, para recubrimientos de alto espesor.

Espesor promedio: 0.6 - 0.8 mm



Estándar Medio a alto

- ▲Alta Resistencia al desgaste
- ▲Buena Resistencia química
- ▲Seguridad
- ▲Decorativo
- ▲Confortable y de fácil mantenimiento



Imprimante: **Sikafloor®-156** 1 capa de **Sikafloor®-261**, resina epóxica en colores, libre de solventes, como mortero autonivelante.

Espesor promedio: 1.5 - 3 mm




Sikafloor®-261 Piso Epóxico Multifuncional

Mortero de Alta Resistencia para Áreas de Proceso, Talleres, Rampas y Plataformas de Cargue y Descargue

Para aplicación manual o mecánica con llana

Morteros de Alta Resistencia para Cuartos Fríos con Temperatura de Servicio $\geq 0\text{ C}$



Requerimientos

Diseño

Sistema Sika / Desempeño


Requerimientos

Diseño

Sistema Sika / Desempeño


Estándar Alto-Acabado Liso

- ▲Alta Resistencia al desgaste
- ▲Buena Resistencia química
- ▲Decorativo
- ▲Confortable y de fácil mantenimiento
- ▲Descontaminable de acuerdo con normas DIN 25415, BS 5295



Estándar Alto – Acabado Texturizado


- ▲Alta resistencia al desgaste
- ▲Alta resistencia mecánica
- ▲Buena Resistencia química
- ▲Decorativo
- ▲Confortable y de fácil mantenimiento
- ▲Seguridad de acuerdo con normas DIN 25415, BS 5295



Imprimante: **Sikafloor®-156**

1 capa de **Sikafloor®-261**, resina epóxica en colores, libre de solventes y arena de cuarzo como mortero de alta resistencia A+B:C = (1:7 a 10). Sellado con **Sikafloor®-261** + **Sikadur®-Extender T** < 2% para sello y luego capa de **Sikafloor®-261** como acabado.

Espesor de capa: **5 – 8 mm**



Imprimante: **Sikafloor®-156**


1 capa de **Sikafloor®-261**, resina epóxica en colores, libre de solventes y arena de cuarzo A+B:C (1:7 a 10) sellado con **Sikafloor®-261** + **Sikadur®-Extender T** < 2% para acabado texturizado.

Espesor de capa: **5 – 8 mm**




Estándar Medio ($\geq 0\text{ C}$)

- ▲Mediana resistencia al desgaste
- ▲Resistencia térmica
- ▲Seguridad
- ▲Fácil de limpiar y reparar



Estándar Alto (20°C)

- ▲Alta resistencia al desgaste
- ▲Resistencia térmica
- ▲Seguridad
- ▲Larga durabilidad



Imprimante: **Sikafloor® EpoCem® Modul, Sikafloor®-81 EpoCem®** con riego superficial de arena de cuarzo **Sikadur®-510** sellado con **Sikafloor®-261**

Espesor total de capa: **2 – 4 mm**



Sikafloor®-261, resina epóxica, libre de solventes, de colores, como mortero autonivelante con riego superficial de arena de cuarzo **Sikadur®-510** sellado con **Sikafloor®-261**

Espesor total de capa: **2 – 4 mm**



Sikafloor®-261 Piso Epóxico Multifuncional

Junta Antiácida

Sistema de sello para juntas antiácidas en la industria de alimentos (para juntas sin movimiento)




Requerimientos

Diseño

Sistema Sika / Desempeño

Juntas Antiácidas


- ▲ Buena resistencia térmica
- ▲ Media resistencia al desgaste
- ▲ Seguridad
- ▲ Decorativo



Sikafloor®-261, resina epóxica en colores, libre de solventes + **Sikadur®-506** (AB):C=1:2.3
Dimensiones de la junta (ancho-profundidad) 5 x 5 mm hasta 40 x 40 mm



Estacionamientos - subterráneos




Requerimientos

Diseño

Sistema Sika / Desempeño

Estándar Económico

- ▲ Media resistencia al desgaste
- ▲ No genera polvo
- ▲ Seguridad
- ▲ Decorativo




2 capas de **Sikafloor®-261**, resina epóxica en colores, libre de solventes, como acabado texturizado (última capa con **ExtenderT** ≤2%).

Espesor de capa: **0.6 – 0.8 mm T≤2%**




Estándar Medio - Alto

- ▲ Alta resistencia al desgaste
- ▲ Buena Resistencia química
- ▲ Resistencia térmica
- ▲ Seguridad
- ▲ Estético y texturizado
- ▲ Confortable y de fácil mantenimiento




Sikafloor®-261, resina epóxica de colores, libre de solventes, autonivelante, con riego superficial de arena de cuarzo **Sikadur®-510** sellado con **Sikafloor®-261**


Espesor de capa: **2 – 4 mm**




Diseño de Junta – Juntas con Movimiento



▲ Junta de construcción reparada y con bordes reforzados



▲ Junta mecánica para juntas anchas con tráfico pesado




▲ Junta de expansión impermeable




▲ Junta de expansión perimetral

Conexión Piso – Pared



Detalles de Instalación




Reparación de Fisuras



Aplicación del Sistema Sikafloor®-261 Piso Epóxico Multifuncional

Substrato: Inspección y Preparación

Para que un sistema de pisos funcione correctamente, se requiere de una excelente adherencia entre éste y la superficie sobre la cual se va a aplicar. El sustrato debe estar sano, seco, rugoso, limpio y sin residuos o contaminantes y para garantizar que estas exigencias se cumplan, se debe llevar a cabo una detallada inspección y análisis de éste.



Medición de la Resistencia a Compresión

La resistencia a compresión de un piso industrial de concreto no debe ser menor a 25 N/mm (3500 psi). (Para recibir cargas mayores se requiere una mayor resistencia del hormigón). Se recomienda tomar un número de mediciones con un esclerómetro, aunque es preferible extraer núcleos para determinar la resistencia real.



Determinación de resistencia cohesiva (adherencia a tensión)

Los sustratos de hormigón generalmente tienen una lechada con baja resistencia en sus primeros milímetros (mils). Esfuerzos resultantes de la contracción de fraguado, de cambios térmicos o de ciclos de carga pueden conducir a una reducción de la resistencia cohesiva. Valor mínimo > 1,5 N/mm², >210 psi).



Contenido de humedad del sustrato

Debe medirse la humedad del sustrato, ya que los sustratos cementosos sólo pueden ser recubiertos cuando su humedad es menor o igual al 4% en peso. Esta medición es extremadamente importante. El mejor método para identificar la presencia de humedad ascendente es aún el "ensayo del plástico" (una hoja de polietileno de por lo menos 1 m. x 1 m. adherida a la superficie de concreto). El plástico debe ser colocado y dejado en su posición por lo menos durante 24 horas. La condensación de agua bajo el plástico indicará si existe alguna transmisión de vapor.

Sustratos con humedad > 4% o humedad ascendente (vapor condensado) indican la necesidad de tiempo adicional de secado o el uso de la Tecnología **Sikafloor®- EpoCem**.



Condiciones Climáticas

Si se ignoran las condiciones climáticas reinantes, pueden aparecer sobre el piso serios defectos como mala adherencia, manchas de agua, formación de vacíos, superficies irregulares y curado inadecuado.

Los siguientes datos deben ser verificados varias veces al día durante la aplicación:

- ▲ Temperatura ambiente (temperatura del aire)
- ▲ Temperatura del sustrato o base
- ▲ Punto de rocío




Preparación y Limpieza

Si la contaminación por grasa, aceites y ácidos orgánicos o inorgánicos no es completamente removida, se comprometen las características de adherencia del sistema de piso. Las superficies deben ser preparadas mecánicamente hasta encontrar áreas sanas a las que se le deberá determinar la resistencia cohesiva.


Mezcla

Todo producto **Sikafloor®** requiere ser mezclado completamente antes de su aplicación. La mezcla se ejecutará siempre con equipo eléctrico a baja velocidad.



Mezcla con hélice / paleta

Esta herramienta es recomendada únicamente para resinas sin llenantes. Mezclar previamente el componente A, después agregar el componente B y mezclar por lo menos durante 3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea.



Mezclador de Canasta

Esta herramienta se utiliza para mezclar todos los sistemas con llenantes así como para mezclas de mortero. Colocar primero la premezcla de los componentes A+B (ligante líquido) en el balde y después agregar el componente C agitando.

Mezclar por lo menos durante 3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea.



Aplicación del imprimante con rodillo de pelo medio a largo



Aplicación con rodillo texturizado



Sello de un piso autonivelante utilizando rodillo de pelo corto



Aplicación de un mortero autonivelante con llana dentada



Sellado con llana lisa de una capa de arena de cuarzo regada superficialmente



Rodillo de púas para remoción del aire atrapado



Sikafloor®-261

Piso Epóxico Multifuncional

Requerimientos de Desempeño

Sikafloor®-261 Mortero de Alta Resistencia

Características de Desempeño

Características de Desempeño

	Resistencia a la abrasión; Taber (DIN 53109/ASTM D4060)	60 mg.		Permeabilidad al agua	No
	Esfuerzo compresión 14 d/23°C (DIN EN 196-1)	74 N/mm²		Resistencia al calor, exposición continua	50 °C
	Dureza 14 d/23°C (DIN 53505/ASTM D2240)	Shore D 77		Resistencia al calor, exposición a corto tiempo	120°C
	Resistencia al impacto EN 12191 14 d/23°C	220 cm		Listo para tráfico peatonal después de (20°C)	24 h
	Módulo de elasticidad (DIN 1048-5)	3 kN/mm²		Listo para exposición mecánica y química (20°C)	7 d
	Coefficiente de expansión (DIN 52450)	4 x 10⁻⁵ por °C			

La información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, son proporcionadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencias actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de la obra son tan particulares que ninguna garantía respecto a la comercialización o a la adaptación para un uso particular, o a alguna obligación que surja de relaciones legales, puede ser inferida de la información contenida en este documento o de otra recomendación escrita o verbal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de las Hojas Técnicas, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

Sika Colombia S.A.

BARRANQUILLA

Calle 30 No. 1 - 25
Centro Ind. Barranquilla
Tels.: (5) 3344932 - 3344934
Fax: (5) 3344953
E-mail:
barranquilla.ventas@co.sika.com

BOGOTA

Area Comercial y Técnica
Calle 17 No. 69 - 95
PBX: (1) 412 3300
Bogotá, D.C.
E-mail:
oriente.ventas@co.sika.com
bogota.ventas@co.sika.com

CALI

Calle 13 No. 72 - 14
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 - 3302162 -
3302163 - 3302170
Fax: (2) 3305789
E-mail:
cali.ventas@co.sika.com

CARTAGENA

Albornoz - Vía Mamonal
Carrera 56 No. 3 - 46
Tel.: (5) 6672216 - 6672044 -
6672216
Fax: (5) 6672042
E-mail:
cartagena.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO

Carrera 10 No. 34 - 41
Bodega No. 2
Dosquebradas - Risaralda
Tel: (6) 3327020, 3327040,
3327060 Fax: (6) 3222729
E-mail:
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLIN

Km. 34 Autopista Medellín - Bogotá
Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
E-mail:
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES

Kilómetro 7 - Vía a Girón
Bucaramanga - Santander
PBX: (7) 646 0020
Fax: (7) 646 9000
E-mail:
santander.ventas@co.sika.com

Internet: www.sika.com.co - e-mail: sika_colombia@co.sika.com



FC-042-07/2010