

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikapiso-20

ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PISOS DE CONCRETO.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Sikapiso-20 es un endurecedor superficial basado en minerales de altas resistencias mecánicas, que proporciona a los pisos de concreto muy buena durabilidad y resistencia al desgaste. No contiene cemento.

USOS

Sikapiso-20 puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

- ? Para endurecer superficialmente los pisos de concreto o mortero, dándoles características de alta resistencia al desgaste.
- ? Especificado normalmente en pisos de tránsito intenso tanto peatonal como Industrial.
- ? Para aplicar en pisos de concreto tanto interiores como exteriores de: talleres, bodegas, almacenes, rampas, corredores, supermercados, plazas públicas, en terminales de ferrocarriles, aéreas y de autobuses; zonas de carga y descarga, estacionamientos, patios de maniobras e Industria en general.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Es el sistema más económico para endurecer pisos de concreto.
- No contiene cemento.
- Gran resistencia al desgaste y mayor durabilidad.
- No contiene partículas metálicas, por lo tanto no se corroe.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Saco 40 Kg		
Apariencia / Color	Neutro. El color final del piso dependerá del color del cemento que se utilice en la mezcla con Sikapiso-20, hecho en obra.		
Conservación	48 meses		
Condiciones de Almacenamiento	En su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y bajo techo.		
Densidad	1.6 Kg/lt		
Estructura del Sistema		Consumo Sikapiso 20	Cemento
	Trafico ligero	1.5 Kg/m ²	0.75 Kg/m ²
	Trafico medio	2.5 Kg/m ²	1.25 Kg/m ²
	Trafico pesado	3.5 Kg/m ²	1.75 Kg/m ²

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezcle en seco dos partes en peso de Sikapiso-20 con una parte en peso de cemento, o 1.7 partes en volumen de Sikapiso-20 por una parte en volumen de cemento, hasta obtener una mezcla homogénea de color uniforme.

APLICACIÓN

Para dosificaciones de hasta 2.0 kg/m² de mezcla de Sikapiso-20 + cemento, la aplicación se hace en una sola mano.

1. Aplique los primeros dos (2) kg/m² de mezcla requeridos. Riegue la mezcla seca sobre el concreto o mortero recién afinado tan pronto haya desaparecido el agua de exudación y antes de que el concreto comience su fraguado. Para obtener la adecuada penetración del Sikapiso-20 use una llana de magnesio y compáctelo hasta introducirlo, para el acabado o afinado del Sikapiso utilice llana de magnesio.
2. Riegue la cantidad restante de la mezcla de Sikapiso-20 + cemento completando la cantidad especificada por metro cuadrado. Espere a que se sature con el agua del concreto o mortero y proceda a introducirlo como en el punto uno. Cuando no brote más agua, el piso estará listo para dar el acabado final, con llana metálica de magnesio o helicóptero, el cual producirá una superficie uniforme.

LIMITACIONES

- Aplique el Sikapiso-20 antes de que el concreto haya comenzado su fraguado.
- No agregar más agua para introducir el Sikapiso-20.
- El Sikapiso-20 exige un completo y delicado curado, utilice Antisol tan pronto termine el acabado final. Si posteriormente se requiere recubrir el concreto con sistemas poliméricos, sólo se deberá curar con agua.
- Aplique el Sikapiso-20 siempre con cemento.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Sika República Dominicana

Calle D No 5. Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo
República Dominicana
Tel: 809 530 7171
sika_dominicana@sika.com.do
dom.sika.com

Hoja De Datos Del Producto

Sikapiso-20
Junio 2020, Versión 01.01
020815010030000015

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: dom.sika.com.

Sikapiso-20-es-DO-(06-2020)-1-1.pdf